


## VÝHODY

ROZVIŇTE... A MÁTE  
HOTOVO!



- Pokládka bez použití lepidla
- Bez nutnosti vyrovnání podkladu před pokládkou



Textilní podložka umí vyrovnat drobné nerovnosti podkladu

Odolné vůči otlakům, materiál má tvarovou paměť



PODLAHA Z PĚNOVÉHO PVC



dojde k promáčknutí vzduchových bublin

ODOLNOST

PODLAHA S TEXTILNÍ PODLOŽKOU



vlákna textilní podložky pracují jako pružiny



Podklad – textilní podložka, více než 95% z recyklovaných vláken

➔ Na výrobu textilní podložky se spotřebuje více než 20 milionů PET lahví ročně



= na 1 m<sup>2</sup> výrobku Texline

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

IDEÁLNÍ PRO  
REKONSTRUKCE

NENÁROČNÉ NA  
ÚDRŽBU, EKOLOGICKÉ  
A EKONOMICKÉ

Tloušťka 2–4 mm: není třeba seřezávat dveře. Podlaha má samovyrovňovací schopnost.

Lze čistit mýdlovou vodou nebo přípravkem vhodným pro PUR povrchovou úpravu, např. Gerflor Cleaner



## TECHNICKÉ PARAMETRY



### TEXLINE

CELKOVÁ TLOUŠŤKA
TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY
HMOTNOST
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
KLASIFIKACE EU
HOŘLAVOST
ZVUKOVÁ IZOLACE
DĚLKA ROLE
ODOLNOST VŮČI VODĚ
ZÁRUKA PŘI POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI
ZÁRUKA PŘI KOMERČNÍM POUŽITÍ

mm	2,9
mm	0,30
g/m <sup>2</sup>	2 000
	PureClean
Třída	23/31
Třída	CflS1
dB	16
m	25
Roky	15
Roky	-

## TIPY PRO POKLÁDKU

- **POTŘEBNÉ NÁŘADÍ:** univerzální podlahářský nůž, řezač na koberce a vinyl pro snadné a přesné řezání podél stěn a podlahových lišt
- Rozviňte v místě pokládky 24 hodin před pokládkou při teplotě alespoň 18°C

Tloušťka ≥ 2,9 mm

### MOŽNOSTI POKLÁDKY DLE DRUHU PODKLADU

Na koberec	Ne – Odstraňte původní podklad
Na bezsparou dlažbu (typ žula)	Ano
Na dlažbu (se spárami)	Ano, pokud je šířka spár < 5 mm a hloubka < 1 mm
Na laminát	Ano – v případě volné pokládky, je-li povrch pevný a stabilní
Na beton	Ano
Na PVC (kompaktní)	Ano
Na podlahu z masivu nebo kompozitního dřeva	Ano, pokud jsou spáry < 3 mm, podlaha nesmí mít nerovnosti > 1 mm

### PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

> 28°C na vodní bázi	Ne
< 28°C na vodní bázi	Ano
Anhydrit	Ano

### PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA POKLÁDKY

Pro 12 m <sup>2</sup>	1 h
-----------------------	-----

### UMÍSTĚNÍ

Veranda	Ne
Střešní okno/vikýř	Ano

### METODA POKLÁDKY

Volná pokládka bez lepení  
(s použitím oboustranné lepicí pásky)

### TEXLINE

< 30 m<sup>2</sup>

Celoplošné lepení

> 30 m<sup>2</sup>

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



### ZDRAVÍ

- Bez formaldehydu
- Žádné olovo ani těžké kovy
- Neobsahuje rozpouštědla
- Bez škodlivých změkčovadel
- Bez nutnosti použít lepidlo

### ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- Textilní položka z recyklovaných vláken
- Čištění mýdlovou vodou

